

High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion | 高強力罈紗、表面特殊処理、使罈附着力更佳
高密着強度のための特殊表面処理を施した、ハイモデュラス ファブリック | 특별하게 좋은 접착을 위해 표면 대우되는 높은 계수 직물
ค่าความตึงสูง สภาพผิวผ้าได้รับการปรับปรุงเป็นพิเศษให้เกิดการยึดติดที่ดี

[illegible]

SEFAR® PET 1500

High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion | 高張力網紗・表面経特殊処理・使網材附着力更佳
 高張着強度のための特殊表面処理を施した、ハイモデュラス ファブリック | 특별하게 좋은 점착을 위해 표면 대우되는 높 계수 직물
 ค่าความตึงสูง สภาพผิวผ้าได้รับการปรับ เป็นพิเศษ ให้เกิดการยึดติดที่ดี

Range of mesh 糸目範囲 メッシュ範囲		Mesh number メッシュ番号		Weave 織り 編み		Tolerance of mesh-count 糸目公差 メッシュ公差		Mesh-opening メッシュ開口 メッシュ間隔		Thread diameter nominal 糸径 糸径		Open area 開口率 開口率		Mesh thickness メッシュ厚さ メッシュ厚さ		Tol. of mesh thickness メッシュ厚さ公差 メッシュ厚さ公差		Theoretical ink volume 理論インク容積 理論インク容積		Weight of mesh メッシュ重量 メッシュ重量		available widths 利用可能な幅 利用可能な幅	
cm / inch				± n / cm		µm		µm		%		µm		± µm		cm³ / m²		g / m²		cm / inch			
PET 1500	77/195-55W	PW	1:1	2.0	67	55	26.5	88	4	23.3	55		○	○									
PET 1500	77/195-55Y	PW	1:1	2.0	67	55	26.5	88	4	23.3	55	●	●	●									
PET 1500	90/230-40W	PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33			○									
PET 1500	90/230-40Y	PW	1:1	2.5	68	40	37.6	65	3	24.4	33	○	○	●									
PET 1500	90/230-48W	PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49			○									
PET 1500	90/230-48Y	PW	1:1	2.5	55	48	24.6	78	4	19.2	49	●	●	●	○								
PET 1500	95/240-40Y	PW	1:1	2.5	62	40	35.0	63	3	22.0	35		●	●									
PET 1500	95/240-48Y	PW	1:1	2.5	50	48	22.8	81	4	18.5	51	○											
PET 1500	100/255-40W	PW	1:1	2.5	57	40	32.5	65	3	21.1	37			○									
PET 1500	100/255-40Y	PW	1:1	2.5	57	40	32.5	65	3	21.1	37	●	●	●	●	●							
PET 1500	110/280-34Y	PW	1:1	3.0	54	34	35.2	55	3	19.3	31	●	●	●									
PET 1500	110/280-40Y	PW	1:1	3.0	47	40	26.6	65	3	17.3	40	●	○	●									
PET 1500	120/305-31Y	PW	1:1	3.0	49	31	35.0	49	3	17.2	26	●	●	●									
PET 1500	120/305-34W	PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34			●									
PET 1500	120/305-34Y	PW	1:1	3.0	45	34	29.6	55	3	16.3	34	●	●	●									
PET 1500	120/305-40W	PW	1:1	3.0	37	40	20.1	65	3	13.0	44		○	○									
PET 1500	120/305-40Y	PW	1:1	3.0	37	40	20.1	65	3	13.0	44	●	●	●									
PET 1500	130/330-34Y	PW	1:1	3.5	40	34	26.9	55	4	14.3	37	●	●	●									
PET 1500	140/355-31Y	PW	1:1	3.5	36	31	26.0	48	2	12.5	30	●	●	●									

High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion | 高強力メッシュ、表面は特殊処理、使网材附着力更佳
高密着強度のための特殊表面処理を施した、ハイモデュラス ファブリック | 특별하게 좋은 접착을 위해 표면 대우되는 높은 계수 직물
ผ้าความตึงสูง สภาพผิวผิวได้รับการปรับ เป็นพิเศษ ให้เกิดการยึดติดที่ดี

Range of mesh メッシュの範囲 メッシュの範囲 メッシュの範囲	Mesh number メッシュ番号 メッシュ番号 メッシュ番号	Weave 織り方 織り方 織り方	Tolerance of mesh-count メッシュ数の公差 メッシュ数の公差 メッシュ数の公差	Mesh-opening メッシュ開口 メッシュ開口 メッシュ開口	Thread diameter nominal 糸径 糸径 糸径	Open area 開口率 開口率 開口率	Mesh thickness メッシュ厚さ メッシュ厚さ メッシュ厚さ	Tol. of mesh thickness メッシュ厚さの公差 メッシュ厚さの公差 メッシュ厚さの公差	Theoretical ink volume 理論インク量 理論インク量 理論インク量	Weight of mesh メッシュ重量 メッシュ重量 メッシュ重量	available widths 利用可能な幅 利用可能な幅 利用可能な幅
cm / inch			± n / cm	µm	µm	%	µm	± µm	cm³ / m²	g / m²	cm inch
PET 1500	140/355-34W PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	115/45
PET 1500	140/355-34Y PW	1:1	3.5	31	34	19.4	55	3	10.6	39	136/53
PET 1500	140/355-34Y TW	2:1	3.5	33	34	21.3	61	3	13.2	39	158/62
PET 1500	150/380-27Y PW	1:1	4.0	36	27	28.6	42	2	11.7	26	165/65
PET 1500	150/380-31W PW	1:1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	186/73
PET 1500	150/380-31Y PW	1:1	4.0	32	31	23.3	47	2	10.9	32	212/83
PET 1500	150/380-34W PW	1:1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	224/89
PET 1500	150/380-34Y PW	1:1	4.0	23	34	12.1	55	3	6.6	42	260/102
PET 1500	150/380-34Y TW	2:1	4.0	26	34	15.4	62	3	9.6	42	284/112
PET 1500	165/420-27Y PW	1:1	4.0	29	27	22.3	43	2	9.6	29	316/124
PET 1500	165/420-31Y PW	1:1	4.0	23	31	14.5	48	2	7.0	36	365/143
PET 1500	165/420-34Y TW	2:2	4.0	23	34	13.9	62	3	8.6	46	400/157
PET 1500	180/460-27Y PW	1:1	4.5	22	27	15.1	43	2	6.5	31	
PET 1500	180/460-31Y TW	2:2	4.5	23	31	16.5	56	4	9.1	39	
PET 1500	190/480-31Y TW	2:2	5.0	16	31	9.0	55	3	5.0	41	