



SERIPRINTING 仕 泓 有 限 公 司

耐溶劑試驗

溶劑總類	樣品規格	24hrs		48hrs		72hrs	
		膨脹率	下降硬度	膨脹率	下降硬度	膨脹率	下降硬度
TOL (甲苯)	6m/m 80 A	3 %	-3 A	4.3 %	-4 A	4.9 %	-4 A
	9m/m 73 A	2.6 %	-3 A	3.6 %	-4 A	4.3 %	-5 A
YOL (環己酮)	6m/m 80 A	15.2 %	-13 A	22.5 %	-19 A	28.3 %	-22 A
	9m/m 73 A	14.7 %	-14 A	21.9 %	-21 A	27.5 %	-23 A
Isopho none (異佛爾酮)	6m/m 80 A	3.8 %	-4 A	5.3 %	-6 A	6.6 %	-6 A
	9m/m 73 A	3.6 %	-5 A	5.2 %	-7 A	6.4 %	-8 A
BAC (醋酸丁酯)	6m/m 80 A	1.7 %	-2 A	2.5 %	-3 A	2.9 %	-3 A
	9m/m 73 A	1.6 %	-2 A	2.5 %	-3 A	3.0 %	-4 A

耐磨耗性測試

測試方式：Taber Type

測試條件：H-22 磨石 1 kg*1000 轉

shore 80 A=5.5mg

shore 75 A=3.7mg